



ficha técnica do produto

Produto: VBrasil Vedalaje em Pó

Disponível em baldes de 15kg



1. DESCRIÇÃO

O Vedalaje em pó é um poderoso impermeabilizante de base cimentícia e de exclusiva aplicação em lajes expostas

2. UTILIZAÇÕES

aplicação superficial em Lajes já regularizadas e com caimento para saídas pluviais

3. SUPORTES

Contra piso regular com maior fator água/cimento de espessura mínima de 3 cm e caimento para saídas pluviais sem empoçamento de água

4. LIMITES DE UTILIZAÇÃO

não utilizar em paredes e área interna

5. COMPOSIÇÃO

Pozolona, sais solúveis, talco industrial, seguir segredo industrial 1 e segredo industrial 2

6. CONSUMO

balde de 15 quilos com rendimento aproximado até 100 m² dependendo do substrato.

7. RECOMENDAÇÕES

- Temperaturas de aplicações 5° a 25°C
- Não aplicar sobre suportes com temperaturas acima de 25°C
- Não aplicar sobre suportes encharcados





8. CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: sólidos, pó branco acinzentado;
- Odor: indoro;
- pH: 12 (EM SATURAÇÃO A 1%)
- Densidade relativa: 2 g/cm³
- Massa específica absoluta: 2,5 g/cm³;
- Inflamabilidade: não inflamável;
- Solubilidade: insolúvel

9. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Na superfície onde será aplicado o VEDALAJE EM PÓ não poderá ter qualquer material desmoldante, óleo, tinta, cal fino, ferragem aparente, base asfáltica, mantas de nylon e outros produtos impermeabilizantes que não sejam VBrasil. As trincas e resíduos da superfície deverão ser tratados antes da aplicação do VEDALAJE EM PÓ

Remova os revestimentos soltos, deteriorados e com afofamento.

Limpe e lave a superfície com água limpa e verifique se não há empoçamento. Se houver água empoçada, fazer a regularização.

OBS: para um bom funcionamento do produto, é necessário fazer um contrapiso com queda de 0,5% para saídas pluviais. No contrapiso não poderá haver fissuras ou rachaduras: estas devem ser regularizadas antes da aplicação





10. APLICAÇÃO

Manter a superfície sempre molhada durante toda a aplicação sem deixar excesso de água.

- Diluir aproximadamente 10% de água em relação à quantidade do produto (equivalente a uma garrafa de água plástica de 1,5 L) ;
- Em superfícies horizontais (Lajes e pisos), o VEDALAJE EM PÓ poderá ser aplicado com uma vassoura de nylon ou em uma trincha/brocha;
- Durante a aplicação, o VEDALAJE EM PÓ deverá ser mexido a cada cinco minutos para evitar a decantação do produto;
- Não aplicar o VEDALAJE EM PÓ na superfície com temperatura acima de 25°. Recomenda-se aplicar o produto no período da manhã
- Recomenda-se a aplicação do VEDALAJE EM PÓ em uma demão
- O produto precisa ter cura úmida por dois dias, mantendo com aspecto úmido sem deixar que seque completamente durante esse período. A cura úmida se inicia tão logo à aplicação comece a secar. Não recomendamos o uso desse sistema de espelho d'água. apenas molhe periodicamente e cubra com uma lona ou tecido para manter a umidade por mais tempo o produto
- A aplicação do VEDALAJE EM PÓ deve ser observada e se houver ponto de infiltração, refazer apenas a área infiltrada
- O VEDALAJE EM PÓ não é aconselhável para superfícies com trânsito intenso de pessoas e afins
- Para atingir o resultado satisfatório, certifique-se que todas as etapas sejam seguidas corretamente

